BUMPER STRUCTURE OF VEHICLE AND MANUFACTURE THEREOF

Publication number: JP5116572 Publication date: 1993-05-14

rubilcation date. 1993-05-14

Inventor: OTA MICHITAKA; SASANO NORIHISA; KOIDE

TOMOYUKI; FUKUHARA NAONARI

Applicant:

MAZDA MOTOR; MINORU KASEI KK

Classification:

B29C65/64; B60R19/04; B60R19/18; B60R19/24; B29L31/30; B29C65/56; B60R19/02; B60R19/18; B60R19/24; (IPC1-7): B29C65/64; B29L31/30;

B60R19/04; B60R19/18; B60R19/24

DOUR 19/04, DOUR 19/10, DOUR 19/2

- european:


Application number: JP19910124043 19910528

Priority number(s): JP19910124043 19910528; JP19900262232 19900929

Report a data error here

Abstract of JP5116572

PURPOSE:To provide a bumper structure of a vehicle whose initial rigidity and crush strength at a collision are enhanced and a manufacturing method thereof. CONSTITUTION:In a hollow bumper structural body 1 formed integrally through blow molding, a reinforcing frame 3 which projects forward into the bumber structural body 1 is provided at the body frame mounting portion of the bumper structural body 1 in such a manner that it is molded integrally with and secured to the bumper structural body I.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

(11)特許出願公開番号 特開平5-116572

(43)公開日 平成5年(1993)5月14日


elkovina ra						
識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所			
Z	2105-3D					
	2126-4F					
	2105-3D					
	2105-3D					
	4F					
		1	審查請求	未請求	請求項の数3(全	6 頁)
特願平3-124043		(71)出願人	000003137			
			マツダ株	式会社		
平成3年(1991)5月28日			広島県安芸郡府中町新地3番1号			
		(71)出願人	390040958	8		
特顧平2-262232			みのる化成株式会社			
平 2 (1990) 9 月29日			兵庫県西宮市浜甲子園 1 丁目16番18号			
日本 (JP)		(72)発明者	太田 道	隆		
			広島県安	芸郡府中	中町新地3番1号	マツダ
			株式会社	内		
		(72)発明者	笹野 教	Λ		
			広島県安	- 芸都府中	中町新地3番1号	マツダ
			株式会社	内		
		(7A) 4 1 1 11 J			(4.7 ≤)	
		(14) (42)	JI-EL	1.41		1-14/
	特顧平3-124043 平成3年(1991)5月 特額平2-262232 平2(1990)9月29F	2105-3D 2105-3D 4F 特額平3-124043 平成3年(1991) 5月28日 特額平2-262232 平2(1990) 9月29日	2126-4F 2105-3D 2105-3D 4F 特額平3-124043 (71)出額人 平成 3年(1991) 5月28日 (71)出額人 平成 3年(1991) 9月29日 日本 (JP) (72)発明者	2126-4F 2105-3D 2105-3D 4F 審査請求 特額平3-124043 (71)出額人 00000313 マッグ株 広島県安 (71)出額人 00000313 マッグ株 広島県安 (71)出額人 00000313 マッグ株 広島県安 (71)出額人 00000313 エッグ株 広島県安 (72)発明者 医 様式会社 (72)発明者 医野 教 広島県映西 (72)発明者 世野 教 広島県映西 (72)発明者 世野 教 広島県央 株式会社	2128-4F 2165-3D 2105-3D 4F 審査請求 未請求 不成3年(1991) 5 月28日 (71)出願人 390040958 みのる化成株式会社 5年(東西西市政 大田 政権 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大	2126-4F 2105-3D 2105-3D 4F 審査請求 未請求 請求項の数3(全 特額平3-124043 平成3年(1991) 5月28日 特額平2-262232 平 2 (1990) 9 月29日 日本 (JP) (72)発明者 医

(54) 【発明の名称】 車両のパンパー構造およびその製造方法

(57) 【要約】 (修正有)

【目的】 衝突時における初期剛性とつぶれ耐力を向上 させた車両のパンパー構造およびその製造方法を提供す る。

【構成】プロー成形により一体に形成される中空状のパ ンパー構造体 1 において、パンパー構造体 1 の車体フレ ーム取付部に、パンパー構造体 1 の内部に前方に向けて 突出する確強フレーム3をパンパー構造体 1 と一体に成 形居着して設ける。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 プロー成形により一体に形成される中空 状のパンパー構造体であって、

上記パンパー構造体の車体フレーム取付部には、そのパ ンパー構造体の内部に前方に向けて突出する補強フレー ムが、そのパンパー構造体と一体に成形固着して設けら れていることを特徴とする車両のパンパー構造。

【請求項2】 上記補強フレームの車体フレーム取付側 は板部材で開塞され、その補輪フレームが開断面を有し 構造。

【請求項3】 プロー成形により一体に形成する中空状 のパンパー構造体の製造方法であって、

上記パンパー構造体の車体フレーム取付部には、そのバ ンパー構造体の内部に前方に向けて突出する補強フレー ムを、そのパンパー構造体に一体に成形固着することを 特徴とする車両のパンパー構造の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

びその製造方法に係り、特に内部に補強フレームを有し てプロー成形により一体に形成される中空状の車両のバ ンパー構造とその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、自動車等の車両に設けられるパン パーは、金属製のものが広く採用されていたが、近年は 主として軽量化等の要請から合成樹脂材のプロー成形方 法によって形成されるようになった。合成樹脂製のパン パーでは、充分な剛性が得られるように、金属製のレイ 昭58-194941号公報には、板金製のレインフォ ースメントを中空状の剛性樹脂よりなるパンパー本体の 背面に一体成形したパンパーの一例が記載されている。 この場合、そのレインフォースメントを、パンパー本体 背面の略全幅にわたって密接対応させ、そのレインフォ ースメントの上下部位に前方に突出させた抜け止め用の ピンをインサート成形方によりパンパー本体と一体化さ せている。このように、長尺のレインフォースメントを バンバー本体と一体化させた構造では、両者の熱能張差

【0003】このような問題点は、例えば実開昭62-78543号公報に記載されているように、板金製のレ インフォースメントを、別途成形された合成樹脂製のパ ンパー本体にポルト・ナットの締結により相対移動可能 に一体化した場合には解消されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、衝突時に乗 昌および車体を充分に保護するためにはパンパーが充分 た初期剛性とつぶれ耐力を有していなければならない。

つまり、限度以上の衝突があった場合には、乗員を保護 するシートベルトやエアパッグをタイミングよく作動さ せるために、つぶれに対する俊敏な耐力の立上りがパン パーに要求されること、および、そのパンパー自体のつ ぶれ耐力によって車体を破損させないようにすることが 望まれるからである。

【0005】充分な初期剛性を得るためには、バンパー 本体とレインフォースメントが強固に一体化されている 必要があるが、たとえプロー成形法によりこれらを一体 ていることを特徴とする請求項1記載の車両のパンパー 10 に成形した場合でも、前述したように、熱膨張差による 剥離やガタつきの発生があると初期剛性が低下するのみ ならず、そのパンパー自体のつぶれ耐力も低下する。ま た、前記従来例における前者のように、中空状のパンパ 一本体の背面に板金製のレインフォースメントを一体化 させた場合には、ステーと称される連結部材を介してレ インフォースメントを車体に固定するため、車両の全長 が長くなるというレイアウト上の問題もある。一方、後 者のように、バンパー本体にレインフォースメントを相 対移動可能に取り付ける場合には、充分な初期剛性を得 【産業上の利用分野】本発明は車両のバンバー構造およ 20 ることは難しい。とりわけ、バンパーが大きなキャンバ を有していると、衝突時におけるパンパーの左右方向へ の伸び変形が大きくなるため、初期剛性の低下が著し

> 【0006】そこで本発明は、上記の従来技術の欠点を 解決するためになされたもので、衝突時における初期剛 性とつぶれ耐力を向上させた車両のパンパー構造および その製造方法を提供することを目的としている。 [0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため ンフォースメントで補強されることが多い。例えば実際 30 に本発明は、プロー成形により一体に形成される中空状 のパンパー構造体にあって、例えば図1に示すように、 そのパンパー構造体1の車体フレーム取付部2には、そ のバンパー構造体1の内部に前方に向けて突出する補強 フレーム3を、そのパンパー構造体1と一体に成形固着 させて設けている。

【0008】 また、図5に示すように、補強フレーム3 の車体フレーム取付側4を、板部材14で閉塞し、その 補強フレーム3に閉断面15を形成してもよい。そし て、本発明の製造方法では、中空状のパンパー構造1の による剥離やガタつきが発生する場合があり問題であ 40 直体フレーム取付部2には、そのパンパー構造体1の内 部に前方に向けて突出する補強フレーム3を、そのパン パー構造体1と一体となるように、プロー成形法により 成形固着させている。

[0009]

【作用】上記のように構成された本発明において、衝突 時には、バンパー構造体1 (図1参照) と一体に形成さ れた補強フレーム3によって高い初期剛性が発揮され る。補強フレーム3が合成樹脂材と一体に成形固着され ているため、その補強フレーム自体の剛性が高くなると 50 ともにパンパー構造体1の剛性を安定に向上させてい

る。つまり、両者がプロー成形により密着状態に固着一 体化されていることにより、衝突時に変形しても両者間 にスキが発生することなく、相互に補強し合うため、補 強フレーム3がたおれ変形しにくく、より安定した高い 剛性を得ることができる。

【0010】その補強フレーム3はパンパー構造体1の 車体フレーム取付部2に前方に突出させて部分的に設け られるため、幅広に設けた従来例の場合のように、両者 の熟能張差による剥離やガタつきが発生することがな い。また、補強フレーム3 (図5参照) の車体フレーム 10 は、その補強フレーム3のフランジ部10 (図2参照) 取付側4を板部材14で閉塞し、閉断面15を形成した 場合には、その補強フレーム3の剛性がさらに高くなる とともに、たおれ変形しにくくなるので、衝突時の初期 剛性およびつぶれ耐力もより一層向上する。

【0011】以上のようなパンパー構造体はプロー成形 状により容易に一体成形することができる。

[0 0 1 2]

[発明の効果] 本発明の車両のパンパー構造によれば、 中空状のパンパー構造体の車体フレーム取付け部に、バ ンパー構造体の内部に前方に向けて突出する補強フレー 20 場合には、衝突の時の車体フレームに対するパンパー本 ムをパンパー構造体と一体に成形固着させているので、 衝突時の初期剛性とつぶれ耐力の向上を図ることができ

【0013】また、その補強フレームの車体フレーム取 付側を板部材で閉塞し、その補強フレームに閉断面を形 成することにより、補強フレームの剛性がさらに向上 し、そのため衝突時の初期剛性とつぶれ耐力がより一層 向上する。このような本発明のパンパー構造体は、プロ 一成形法により容易に一体成形することができる。

[0014]

【実施例】以下本発明の一実施例について図面を参照し て説明する。先ず本発明の第1実施例について図1乃至 図4を参照して説明する。図1に示すように、1は車幅 方向に延びる中空状のパンパー構造体であり、このパン パー構造体1の両側部(図面は左側部分のみ示す)の内 側には車体フレーム取付部2が形成されている。この車 体フレーム取付部2には取付ポルト5が植設固定され、 この取付ポルト5を介してパンパー構造体1が、車両 (図示せず) の前後方向に配置される車体フレーム6の 前端に固定されている。

【0015】その車体フレーム取付部2の内側には断面 がハット状の板金製の補強フレーム3(図3参照)が前 方に向けて一体に突設固定されて、パンパー構造体1が その内部で強力に補強された構造となっている。すなわ ち、その補倫フレーム3の外面はパンパー本体11と一 体の合成樹脂材によって覆われ、その前面部7はパンパ 一本体11の前部内面にやや間隔をおいて対向し、その 面側部8.8には、パンパー本体11と一体に略水平に 形成される折れじわリプ12、13が略面直状に対応 し、その補強フレーム3を両側から支持するとともに、

その折れじわリブ12から少し左右にずれた位置におけ る補強フレーム3の内側に2つの横壁9.9 (図2参 順)を形成している。

【0016】このような構成することにより、パンパー 構造体1の車体フレーム取付部2が一体的に高剛性にな るとともに、その内部に形成された補強フレーム3自体 の剛性も向上され、かつ前方のみならず斜めからの荷重 に対しても補強フレーム3がたおれ変形し難くなってい る。また、車体フレーム6への取付用の取付ポルト5 に予め挿通された状態でパンパー本体11と一体化させ ているため、車体フランジ6への取付剛性が向上してい る。

【0017】 このように全体が一体化された中空状のバ ンパー構造体1では、図4において実線で示すように、 衝突時におけるつぶれ量に対するつぶれ耐力 (耐荷重) の立上りが大きく初期剛性が著しく向上されている。一 方、従来のように、別体に形成した補強フレームをポル ト・ナットの締結によってバンパー本体と一体化させた 体の逃げが大きく、また補強フレームとパンパー本体間 での逃げもあり、破線で示すように、つぶれ耐力(耐荷 重)の立上りが遅くなっている。また、補強フレーム自 体の支持剛性も充分でないので、たおれ変形しやすいた め、座屈しやすく、安定したつぶれ耐力が得難い。

【0018】しかるに、本発明の第1実施例において は、前述したように、補強フレーム3自体がたおれ変形 し難い構造で、かつバンパー本体11と一体化されてい るため、つぶれ耐力が安定に向上している。これによ 30 り、パンパー構造耐1のキャンパが大きくなった場合で も、衝突時の横方向への伸び変形が少なく、また、荷重 が斜め方向から作用するようなことがあっても補強フレ ーム3が横たおれして座屈するのが防止され、安定した つぶれ耐力が発揮される。

【0019】このように、本発明の第1実施例において は、まず、初期剛性が向上されることにより、限度以上 の衝突時には、シートベルトじゃエアパッグを良好な夕 イミングで作動させることができ、乗員の安全性が向上 する。そして、上述したように、つぶれ耐力の安定向上 40 により車体の破損を極減させることができる。このバン バー構造体1は、予め金型のキャピティ内に補強フレー ム3および取付ポルト5をセットして、合成樹脂材をブ ロー成形することにより容易に形成することができる。 成形時には、補強フレーム3を取付ポルト5の顕部とと もに鋳ぐるむようにパンパー本体11と一体に成形固着 させるが、その補強フレーム3は長尺ではなく、バンバ 一本体11の両側の車体フレーム取付部2にもに一体化 されるものであり、とくに熱膨張差による剥離等の問題 を引き起こすことはない。

【0020】次に本発明の第2実施例について図5を参

照して説明する。この第2実施例においては、補強フレ ーム3の車体フレーム取付側4を、両フランジ部10、 10に固着した板部材14で閉塞し、その補強フランジ 3に上下方向の閉断面15を形成している。この場合、 バンパー構造体1の車体フレーム取付部2の剛性がより 一層向上し、車体フレーム6に対する取付剛性が向上す るとともに、補強フレーム3のフランジ部10.10が 安定するため、補強フレーム3がより一層たおれ変形し 難くなる。そして、前方からの荷重に対するつぶれ耐力 も向上する。なお、板部材14は成形前に両フランジ部 10 ては、補強リブ45、45を取り付けたことにより、補 10.10にスポット溶接(16.16参照)により固 定しておけばよい。

【0021】次に本発明の第3字施例について図6及び 図7を参照して説明する。この第3実施例においては、 補強フレーム13を、フランジ部17、17から屈曲し て立上る両側部18.18の上下両端をそれぞれ内方に 屈曲させて上下でラップさせてスポット溶接(21,2 2参照) によって固着している。これにより補強フレー ム13は、天井部23、底部24および両側部18、1 8によって前後方向に閉断面25を形成している。そし 20 て、補強フレーム13の前部は、両側部18, 18を内 側に屈曲させたフランジ状の側縁部26,26を間隔を 置いて対向させ、その両側縁部26、26間をパンパー 本体11と一体の合成樹脂材で架橋一体化するととも に、天井部23と底部24を含めて、両側部18、18 および両フランジ部17,17の外面をパンパー本体1 1と一体化させている。この第3実施例においては、閉 断面25を前後方向に形成しているため、補強フレーム 13がより一層たおれ変形し難くなる。

【0022】次に本発明の第4実施例について図8及び 30 図9を参照して説明する。この第4実施例においては、 略ハット状の断面を有する補強フレーム31の両側部3 2. 32の上下両端を第3実施例と同様に、内方に屈曲 させて上下でラップさせ、これらをスポット溶接(3) 3. 34参照) によって固着し、天井部35、底部36 と、両側部32,32および前面部37とで囲まれる略 匡体袋状の補強フレーム31を形成している。この第3 実施例においては、補強フレーム31自体がとくに高剛 性になるため、そのフランジ部38、38においてのみ パンパー本体11と一体化させ、その巨体部分のまわり 402 車体フレーム取付部 に発泡材39で被着させてその外面をパンパー本体11 と一体の合成樹脂材で被い、前突部11aを形成してい る。これにより、衝突時には、その前突部分11aによ る緩衝機能で、適度に衝撃を緩和しつつ、限度以上の衝 撃に対して上記各事権例と同様に良好な初期副性を確保

することができる。

(4)

【0023】次に本発明の第5実施例について図10及 び図11を参照して説明する。この第5実施例において は、補強フレーム41は、略ハット状の断面を有し、フ ランジ部42, 42と、これらのフランジ部42, 42 から屈曲して立上る両側部43、43、前面部44及び これらの両側部43、43と前面部44の上下両端部に 一体的に取り付けられた補強リブ45、45とにより構 成されている。このように構成された第5実施例におい 強フレーム41自体がさらに高剛性となり、そのためよ り一層たおれ変形し難くなる。

【0024】以上のようなパンパー構造体は、前述した ように、予め、補強フランジと取付ポルトをキャピティ 内にセットしてプロー成形をおこなうことにより、それ ぞれ容易に形成することができる。なお、図5に示した 板部材14は、図7、図9および図11に示される補強 フレームにも適用することができ、設計条件等により適 宜転用して良好な補強効果を得ることができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の車両のパンパー構造の第1実施例を示

す要部機断平面図 【図2】本発明の第1実施例を示す部分破断斜視図

【図3】本発明の第1実施例に用いられる補強フレーム を示す斜視図

【図4】 パンパー構造体のつぶれ特性を示すグラフ 【図5】本発明の第2字施例に用いられる補強フレーム

を示す斜視図 【図6】本発明の第3実施例を示す要部横断面図


【図7】本発明の第3実施例に用いられる補強フレーム を示す斜視図 【図8】本発明の第4実施例を示す要部横断面図


【図9】本発明の第4実施例に用いられる補強フレーム を示す斜視図

【図10】本発明の第5 実施例を示す要部構断面図

【図11】本発明の第5実施例に用いられる補強フレー ムを示す斜視図 【符号の説明】

- 1 パンパー構造体
- - 3、13、31、41 補強フレーム
 - 1 車体フレーム取付側
 - 1.4 板部材
 - 15 閉斯面





フロントページの続き

(72)発明者 小出 朋之 広島県安芸郡府中町新地3番1号 マツダ 株式会社内 (72)発明者 福原 直成 兵庫県西宮市浜甲子園 1 丁目16番18号 み のる化成株式会社内